



Cantera La Helena

BENTONITA SÓDICA NATURAL

para perforación de pozos de agua

Especial:

- *De origen natural*
- *Ecológica*
- *Sin mejoradores*
- *Elevada plasticidad*
- *Buena gelificación*
- *Buena absorción de líquidos*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES (ANÁLISIS TIPO)

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| SÍLICE | (SiO ₂) | 62,58 % |
| ÓXIDO DE ALUMINIO | (Al ₂ O ₃) | 17,60 % |
| ÓXIDO DE HIERRO III | (Fe ₂ O ₃) | 2,89 % |
| ÓXIDO DE CALCIO | (CaO) | 0,95 % |
| ÓXIDO DE MAGNESIO | (MgO) | 0,84 % |
| ÓXIDO DE SODIO | (Na ₂ O) | 2,02 % |
| ÓXIDO DE POTASIO | (K ₂ O) | 1,66 % |
| PH SOLUC. AL 7g/100g | | 9,00 |
| HINCHAMIENTO | | 15-25 cm ³ |

FORMA DE ELIMINACIÓN: AGREGAR AGUA HASTA SU
DISPERSIÓN.

USAR DISPERSANTES.

OBSERVACIONES: MINERAL NO CONTAMINANTE.

Presentación:

Bolsas de polipropileno laminadas de 25 / 40 / 50 / 1000 kgs. Cada una.

Ruta 36 km 610, Río Cuarto - Tel./Fax.: 0358 - 4631003 Cel.: 0358 - 154309506/7

Email. lahelena@lahelena.com.ar