



cantera
La Helena

Ruta 36 Km 610, Río IV – Cba. Particular Jujuy 1613 Río IV
Tel/fax: 03584631003 Cel: 154309506.
www.lahelena.com.ar. e-mail lahelena@lahelena.com.ar

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS ANTRACITA

- Gravedad específica: 1.65 (STD + 0.05)
- Dureza: 3.0-3.8
- Forma: esférica = superficie de esfera equivalente superficie de una partícula irregular
- Granulometría: 1 – 1,1 mm
- Origen del Material: Filadelfia, U.S.A
- Análisis:
 - BTU 14,828
 - Nitrógeno 0.8%
 - Hidrógeno 2.1%
 - Carbón 84.7%
 - Oxígeno 1.6%
 - Sulfuro 0.8%
 - Inflamable a: 950 ° F
- Solubilidad en ácido (según norma AWWA B 100-89): < 2%
- Solubilidad en álcali (1% NaOH – 190 ° F): < 2%