

CURVA GRANULOMÉTRICA

DATOS DE LA MUESTRA

SITIO:	Arenera Helena - Río Cuarto
Muestra Nro.:	Granza 5/8

TIPO DE TAMIZADO	EN SECO	Peso muestra	523,3 g
------------------	---------	--------------	---------

Tamiz Nro					3/4	4	10	20	40	200
Abertura (mm)	0	0	0	0	19	4,75	2	0,85	0,425	0,075
% Pasante	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	33,1	0,2	0,0	0,00	0,0
% Retenido acumulado					0,0	66,9	99,8	100,0	100,0	100,0
% Retenido parcial					0,0	66,9	33,0	0,2	0,0	0,0


Pasa tamiz N° 4 (4,75 mm):	33,1 %
Pasa tamiz N° 10 (2.0 mm):	0,2 %
Pasa tamiz N° 40 (0,425 mm):	0,0 %
Pasa tamiz N° 200 (0,075 mm):	0,0 %
D60:	8,29 mm
D30:	4,37 mm
D10 (talla efectiva):	2,59 mm
Coefficiente de uniformidad (Cu):	3,2
Grado de curvatura (Cc):	0,9

Fracciones presentes según SUCS

% en peso

Grava gruesa (> 19 mm):		%
Grava fina (19 - 4.75 mm):	66,9	%
Arena gruesa (4.75 - 2 mm):	33,0	%
Arena media (2 - 0.425 mm):	0,2	%
Arena fina (0.424 - 0.075 mm):	0,0	%
Limo y arcilla (< 0.075 mm):	0,0	%

CLASIFICACIÓN UNIFICADA: GP



MSc. Daniel Origlia