

CURVA GRANULOMÉTRICA

DATOS DE LA MUESTRA

SITIO:	Arenera Helena - Río Cuarto		
Muestra Nro.:	Grava 3-6 mm		

TIPO DE TAMIZADO	EN SECO	Peso muestra	775,0 g
------------------	---------	--------------	---------

Tamiz Nro					3/4	4	10	25	40	200
Abertura (mm)	0	0	0	0	19	4,75	2	0,71	0,425	0,075
% Pasante	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	68,0	0,13	0,04	0,03	0,0
% Retenido acumulado					0,0	32,0	99,9	100,0	100,0	100,0
% Retenido parcial					0,0	32,0	67,9	0,1	0,0	0,0

Pasa tamiz N° 4 (4,75 mm):	68,0 %
Pasa tamiz N° 10 (2.0 mm):	0,1 %
Pasa tamiz N° 40 (0,425 mm):	0,0 %
Pasa tamiz N° 200 (0,075 mm):	0,0 %
D60:	4,29 mm
D30:	2,93 mm
D10 (talla efectiva):	2,27 mm
Coefficiente de uniformidad (Cu):	1,9
Grado de curvatura (Cc):	0,9

Fracciones presentes según SUCS

% en peso

Grava gruesa (> 19 mm):	0,0 %
Grava fina (19 - 4.75 mm):	32,0 %
Arena gruesa (4.75 - 2 mm):	67,9 %
Arena media (2 - 0.425 mm):	0,1 %
Arena fina (0.424 - 0.075 mm):	0,0 %
Limo y arcilla (< 0.075 mm):	0,0 %

CLASIFICACIÓN UNIFICADA: SP

